

# Feritické jakosti nerezové oceli

CZ	ASTM		Typické chemické složení, %							Skladový program	Svařovací pomocný materiál pokrývá elektrody EN 1600
			C	N	Cr	Ni	Mo	Ostatní			
1.4003	S40977	4003	0,02	-	11,5	0,5	-	-		plechy	13 nebo 19 9L
1.4000	410S	4000	0,03	0,01	12,5	-	-	-			13 nebo 19 9L
1.4016	430	4016	0,04	-	16,5	-	-	-			19 9L nebo 23 12L
1.4521	444	4521	0,02	0,01	17,8	-	2,1	Ti			19 12 3L nebo 23 12 2L

## Překlad tabulky:

Hot rolled plate(Quarto) – Tlustý plech válcovaný za tepla (quarto)  
 Hot rolled strip/sheet (CPP) – Plech válcovaný za tepla ve svitcích (CPP)  
 Cold rolled strip/sheet – Plech válcovaný za studena ve svitcích  
 Cold rolled narrow strip – Úzký pás válcovaný za studena  
 Bar – Tyč  
 Rod – Drát

P	Hot rolled plate (Quarto)
H	Hot rolled strip/sheet (CPP)
C	Cold rolled strip/sheet
N	Cold rolled narrow strip
B	Bar
R	Rod